

# Untersparrendämmung Formrock® 035



Für den Fachbetrieb/Fachmann



**ROCKWOOL®**  
SCHMELZPUNKT > 1000 °C  
DÄMMT PERFEKT & BRENNT NICHT

# Untersparrendämmung Formrock® 035

## Produktbeschreibung

Steinwolle-Dämmplatte für die Untersparrendämmung

- nichtbrennbar A1
- hoch wärmedämmend (Wärmeleitfähigkeit  $\lambda = 0,035 \text{ W/(mK)}$ )
- ohne Zuschneiden einzubauen
- die Plattenbreite entspricht dem lichten Abstand der Latten
- hervorragende Klemmwirkung
- Format: 1000 x 450 mm und 580 mm

## Lieferprogramm

Dicke (mm)	m <sup>2</sup> /Paket	m <sup>2</sup> /Palette	m <sup>2</sup> /Paket	m <sup>2</sup> /Palette	R <sub>0</sub> -Wert (m <sup>2</sup> K/W)
30	9,0	216,00	11,60	232,00	0,85
40	6,75	162,00	6,96	167,04	1,10
50	5,40	129,60	6,96	139,20	1,40
60	4,50	108,00	5,22	104,40	1,70
Plattenformat L x B (mm):		1000 x 450	1000 x 580		

## Anwendungsbereich

Die Steinwolle-Dämmplatte Formrock 035 ist auf Format geschnitten und passt ohne Zuschneiden genau zwischen die Latten/Profile der Unterkonstruktion. Bei der Längsverlegung der Bekleidung wird Formrock in der Breite von 450 mm verwendet, bei der Querverlegung in der Breite von 580 mm. Die hohe Formstabilität der Platte sorgt für eine gute Klemmwirkung zwischen den Latten.

## Technische Daten

	Zeichen	Beschreibung/Messwert	Norm/Vorschrift
Anwendungsgebiet	DI	Dämmung unter den Sparren	DIN 4108-10
Brandverhalten	A1	Euroklasse A1, nichtbrennbar	DIN EN 13501-1
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	$\lambda$	0,035 W/(mK)	Z-23.15-1468
Schmelzpunkt		>1000 °C	DIN 4102-17
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	MU 1	$\mu = 1$	DIN EN 12086
Längenbezogener Strömungswiderstand	AFr	$\geq 12 \text{ kPa s/m}^2$	DIN EN ISO 29053

Amtlich güteüberwacht

Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder, verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zur Verfügung stellen.

**DEUTSCHE ROCKWOOL**  
**Mineralwoll GmbH & Co. OHG**  
Postfach 207  
45952 Gladbeck  
Telefon: +49 (0) 20 43/4 08-0  
Telefax: +49 (0) 20 43/4 08-444  
www.rockwool.de