

# Verlegehinweise Toprock®

## Diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn

- 1 Toprock soll als Unterdeck- und Unterspannbahn, mit dem Schriftzug nach außen, von unten beginnend (der untere Bahnrand endet auf dem Traufblech), parallel zur Traufe, mit leichtem Zug und ohne Durchhang zwischen den Sparrenfeldern gespannt werden.
- 2 Bei einer Unterschreitung der Regeldachneigung (um maximal  $6^\circ$  bei Dachsteinen und -ziegeln) sind die Bahnen mindestens 20 cm zu überlappen und untereinander mit dem Rockwool Klebeband Rockfol KB 2 zu verkleben. Bei Einhaltung der Regeldachneigung muss die Überlappung ca. 10–15 cm betragen (Markierungsstreifen).
- 3 Die Toprock Unterdeck- und Unterspannbahn wird mit Tacker am Sparrenrücken angeheftet und sofort mit der Konterlatte oberseitig befestigt. Tackerungen zwischen der Konterlattung haben immer verdeckt, z. B. unterhalb der Bahnenüberlappung, zu erfolgen. In Bereichen, in denen Wasser gesammelt abfließt, z. B. in Kehlen, darf nicht getackert werden.
- 4 Vertikale Überlappungen müssen grundsätzlich auf einem Sparren liegen und sind mit dem Rockwool Klebeband Rockfol KB 2 abzudichten.
- 5 Ausschnitte bei Dachdurchdringungen (Dunstrohren, Dachflächenfenstern, Kaminen etc.) sind möglichst klein zu halten, trapezförmig auszuschneiden, obere/untere Teile sind so zu befestigen, dass ein Eindringen von Regen und Schnee verhindert wird.
- 6 Großflächige Beschädigungen an der Toprock Unterdeck- und Unterspannbahn müssen mit Zuschnitten der Originalbahn und dem Rockwool Klebeband Rockfol KB 2 ausgebessert werden.
- 7 Spätestens 8 Wochen nach Verlegung der Unterdeck- und Unterspannbahn muss die Dacheindeckung erfolgt sein, um eine UV-Schädigung zu vermeiden.
- 8 Bei extremen Witterungsverhältnissen (z. B. Starkregen, lang anhaltendem Regen, Schlagregen etc.) besteht die Gefahr von Wasserdurchdringung. Dies kann im Bereich der Überlappung und aufgrund physikalisch bedingter Kapillarwirkung im Bereich der Konterlattung erfolgen. Es wird eine Verklebung der Überlappung bzw. eine Abdichtung im Konterlattensbereich mit dem Rockwool Nageldichtungsband Rockfol ND empfohlen.
- 9 Toprock ist für Behelfsdeckung geeignet. Unter Verwendung des zugehörigen Systemzubehörs Rockfol ND kann sie über einen Zeitraum von bis zu 6 Wochen als Behelfsdeckung verwendet werden. Sie entspricht den ZVDH-Produktdatenblättern für Unterdeck- und Unterspannbahnen Klasse UDB-A und USB-A gemäß Tabelle 1.
- 10 Eventuell auftretende Beschädigungen der Dacheindeckung sind umgehend zu beheben.

**Für eine ordnungsgemäße Funktion der Unterdeck- und Unterspannbahn ist der gesamte Dachaufbau nach den geltenden Vorschriften sowie den Richtlinien des ZVDH auszuführen.**

Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder, verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zur Verfügung stellen.



**ROCKWOOL®**  
DÄMMT PERFEKT & BRENNT NICHT

**DEUTSCHE ROCKWOOL**  
Mineralwoll GmbH & Co. OHG

Postfach 207  
45952 Gladbeck  
Telefon: +49 (0) 20 43/4 08-0  
Telefax: +49 (0) 20 43/4 08-444  
www.rockwool.de